

ESQUIM H-507

PROPIEDADES

ESQUIM H-507 es un hidrofugante de silicona con amplia prestación en los campos de hidrofugación de materiales de construcción y para pinturas base disolvente, especialmente donde se requiera un producto autoreticulable, 100% concentrado y que produzca un film resistente y homogéneo.

ESQUIM H-507 permite realizar una impregnación sobre la fachada que limita de manera durable la penetración del agua cualquiera que sea su origen (lluvia, desagüe, infiltración,...) sin impedir su respiración, al tiempo que mantiene su aspecto natural.

ESQUIM H-507 es repintable por la mayor parte de pinturas en dispersión acuosa (vinílicas, acrílicas,...) y pinturas de siliconas aunque en todos los casos es preceptivo realizar ensayos antes del pintado.

CARACTERISTICAS

- | | |
|------------------|------------------------|
| • FORMA FÍSICA | Líquido pajizo |
| • MATERIA ACTIVA | 100% |
| • DENSIDAD, 25°C | 0,99 g/cm ³ |

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

APLICACIONES

Introducción:

ESQUIM H-507 ha sido especialmente formulado para obtener un secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas, apareciendo el efecto perlante en las horas que siguen a su aplicación, fuerte poder de penetración, resistencia notable a los agentes de envejecimiento, ausencia de toxicidad y excelente estabilidad para el almacenamiento, lo que permite realizar una impregnación que constituye un obstáculo duradero contra la penetración de las aguas de lluvia sin oponerse a su respiración, al no obstruir sus poros.

ESQUIM H-507

Preparación de superficies:

Únicamente en superficies verticales o considerablemente inclinadas. Deben estar secas, esperando por lo menos 24 horas tras una lluvia o en caso de limpieza con agua a presión esperar 3 días de tiempo seco.

Deben estar limpias, eliminando por cepillado los elementos de poca adherencia evitando la utilización de tenso-activos. Rellenar las fisuras de más de 0,3 mm.

Si se trata de superficies recién trabajadas, se recomienda esperar un mes antes de efectuar el tratamiento.

Modo de aplicación:

El producto debe aplicarse diluido con disolventes orgánicos (alifáticos o aromáticos) en porcentajes de 6-7% en materia activa mediante brocha o pistola hasta rechazo de la superficie. Un litro de esta solución basta por lo general para tratar 3 m² de superficie, pudiendo variar en función de la naturaleza de la misma y su estado, recomendando una prueba previa.

Una sola capa por lo general es suficiente. En caso de superficies muy porosas la aplicación de una segunda capa es necesaria apenas desaparezca el aspecto brillante de la primera capa.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESQUIM H-507 se presenta en envases de 25 y 200Kg.

ESQUIM H-507 almacenado en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantiene sus propiedades durante 12 meses.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto prolongado con la piel y las proyecciones en los ojos.

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto.

ESQUIM S.A. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.